

技術報告書

ArtistDesign

用途 真空注型用エポキシ樹脂
速硬化タイプ

TEL:0727-56-6671 FAX:0727-58-6500
E-mail:webmaster@artistdesign-art.com

主 剤

硬 化 剤

外 観	黒色液状	淡黄色液状
組 成	エポキシ樹脂	変性脂環式ポリアミン
粘 度	24,000cps (23)	80cps (23)
比 重	1.14 (23)	1.05 (23)
混 合 比	100 (重 量)	25 (重 量)
可 使 時 間	20 ~ 25 / 100 gスケール / 25分	
離型可能時間	60 / 1時間	
硬 化 条 件	—————	
硬 化 特 性	単 位	特性値
比 重		1.10 ~ 1.15
硬 度	Shore D	78 ~ 82
引 張 強 度	kg / mm ²	5.6
伸 び	%	5.8
曲 げ 強 度	kg / mm ²	7.7
曲げ弾性率	kg / mm ²	200
衝 撃 強 度	kgcm / cm ²	6.5 ~ 7.0
熱変形温度		80
収 縮 率	%	0.3

特 記 事 項

弊社Web[^] - シ[^]における全てのPDFについて、無断転載、改変等を禁止します。
従って利用者は著作権者の承諾なしに上記記載のデータを印刷することはできません。
原則として、利用者が各種ブラウザを通じて画面に呼びだして閲覧することまでを許可します。
全ての著作権は株式会社アーティストデザインに帰属します。