

# 技術報告書

ArtistDesign

項目 注型樹脂成分表  
PP相当品

TEL:0727-56-6671 FAX:0727-58-6500  
E-mail:webmaster@artistdesign-art.com

## 主 剤 硬 化 剤

外 観	淡黄色透明液状		淡黄色透明液状		
組 成	変性ポリオール		MDプレポリマー		
粘 度	950cps (23 )		380cps (23 )		
比 重	1.10 (23 )		1.16 (23 )		
混 合 比	100 (重 量)		200 (重 量)		
可 使 時 間	20 ~ 25 / 100 gスケール / 8分				
離型可能時間	60 / 1時間				
硬 化 条 件	—————				
硬 化 特 性	単 位	特性値	硬化特性	単 位	特性値
比 重		1.15 ~ 1.20	収縮率	%	0.3
硬 度	Shore D	75 ~ 80			
引 張 強 度	kg / mm <sup>2</sup>	4.4			
伸 び	%	30.0			
曲 げ 強 度	kg / mm <sup>2</sup>	5.9			
曲げ弾性率	kg / mm <sup>2</sup>	130			
衝 撃 強 度	kgcm / cm <sup>2</sup>	11 ~ 12			
熱変形温度		80			
熱膨張係数	mm/mm	100 × 10			

### 特 記 事 項

弊社Webページにおける全てのPDFについて、無断転載、改変等を禁止します。  
従って利用者は著作権者の承諾なしに上記記載のデータを印刷することはできません。  
原則として、利用者が各種ブラウザを通じて画面に呼びだして閲覧することまでを許可します。  
全ての著作権は株式会社アーティストデザインに帰属します。