

技術報告書

項目 注型樹脂成分表
ABS相当品

ArtistDesign

TEL:0727-56-6671 FAX:0727-58-6500

E-mail:webmaster@artistdesign-art.com

項目		数値	備考
外観	A液	ベージュ・黒・白	ポリオール類
外観	B液	淡黄色透明	イソシアネート類
製品色		ベージュ・黒・白	
粘度 (mPas,25)	A液	650	BM型粘度計
	B液	160	
比重 (25)	A液	1.11	比重カップ 標準比重計
	B液	1.19	
混合比	重量比	100:200	重量比
可使用時間	25	5分	樹脂 100g
製品比重		1.12	JIS K- 6911
硬度	Shore D	80 - 85	
引張強度	kg/cm ²	650	JIS K- 6911
伸び	%	15	
曲げ強度	kg/cm ²	780	
曲げ弾性率	kg/cm ²	19500	
衝撃強度	kg-cm/cm	13 - 16	Izod V notch
収縮率	%	0.3	社内規格
線膨張係数		7× 10	JIS K- 6911
熱変形温度		95	JIS K- 7207

特記事項

弊社Webページにおける全てのPDFについて、無断転載、改変等を禁止します。
従って利用者は著作権者の承諾なしに上記記載のデータを印刷することはできません。
原則として、利用者が各種ブラウザを通じて画面に呼びだして閲覧することまでを許可します。
全ての著作権は株式会社アーティストデザインに帰属します。